



硬化被膜型ホイールコート

取扱い・施工説明書

すべての警告・注意事項、施工説明を読み理解するまで取り扱わないようお願いいたします。本説明書の項目を無視した使用方法におけるトラブルに関しては一切の責任を負いません。

警告！（WARNING！）

！火気厳禁

有害なガスを発生する可能性がありますので、火を近づけたり燃やしたりしないで下さい。

！吸入・飲用不可

人体に害があるため吸入・飲用できません。万が一飲み込んでしまった場合は無理に吐かせず医師に相談してください。

！刺激性あり

目や皮膚に付着すると炎症を起こす恐れがありますので、保護眼鏡・保護手袋を使用してください。

注意！

- ・他の薬剤・溶剤・洗剤とは混ぜないでください。（硬化して使用できなくなります）
- ・取り扱い後は水でよく手を洗ってください。
- ・40度以上の高温になる場所（車内など）や直射日光を避けて保管してください。
- ・力を入れ過ぎて施工した場合、キズの発生する原因となります。優しく塗ってください。
- ・長期間の保管が出来ないため早めに使い切ってください（目安6ヶ月以内）
- ・施工はあくまで、個人の責任において行ってください。
- ・炎天下、直射日光の当たる場所での使用、ボディーが熱い時の施工は出来る限り避けてください。
- ・子供の手の届くところに保管しないこと。・定められた使用用途以外に使用しないでください。
- ・本製品は硬化するため絶対に塗ったまま放置しないで下さい。

■品名

超高硬度硬化被膜型ガラスコーティング ホイールコート

■成分

オルガノポリシロキサン

■容量

30g（+3g以内）【※内蓋、外蓋、容器の重量を除く内容量表示】

■容器

ポリプロピレン

ホイールコートの施工方法～効果を発揮するための施工方法と注意点

使用前

- 本製品は透明一液です。攪拌の必要はありませんので振らないで下さい。硬化遅延剤等の分散剤が少ないため反応が進んで硬化しやすくなります。
- 洗車・洗浄、ダメージ処理を済ませた後に本製品を使用してください。下に閉じ込めた汚れなどは除去困難になりますので必ず許容できない汚れなどは除去してから施工してください。
- 本製品はホイールにターゲットを絞って開発した硬度と耐熱性に優れた硬化被膜型の透明度の高いガラスコーティングです。

本来ならボディコーティングのトップコートとして使用できるほどのクオリティーがありますが、弊社では更にボディコーティングとして優れたエクスシールドが存在するため本製品はホイール用、またはボディのベース用として考えています。

使用量の目安

・ホイール1本で約2.5g程度の使用量なので4本で10g程度の使用量です。外観として塗り筋が気にならないホイールの裏面などは綺麗に塗ってそのまま拭き取らずに硬化させると長期間被膜の効果を維持する硬化塗膜のような機能を持たせることも可能です。（塗り筋が気になる場合は必ず拭き取ってください。）

塗りっ放しで硬化させる施工方法の場合は1本3～5g使用します。（塗りっばなし硬化は時間がかかるため新品ホイールや、外して保管できる環境のみお奨めします）

使用方法

- 1、ホイールを良く洗浄します。ホイールの汚れは鉄粉が焼き付いてしまったような頑固な汚れが多いため状況に応じて鉄粉除去剤などで対処してからホイールコートの施工を行ってください。
- 2、小さなスポンジに1g未満の少量を取って薄く塗り広げていきます。大量に使用すると斑の原因や拭き取り不良になります。水分が残ったまま施工することも可能ですが、塗りっばなしで硬化させる場合は水分を使用しない方が綺麗に仕上がります。塗りっばなしの場合は実用域まで10日ほど必要になりますので屋内での保管が好ましいです。
- 3、塗りっばなし施工ではない場合は水で固く絞ったマイクロファイバークロスで拭き取って完了です。重ね塗りは1～2時間以内に行ってください。完全硬化すると積層被膜化しにくくなります。

使用上の注意

- 1、ノズルに付いた液は拭き取ってから蓋を閉めて下さい。
- 2、施工後2～4時間程度は水に濡れた状態で放置しないで下さい。（塗ったまま放置硬化させる場合は10日）
- 3、吸い込みが激しい極端に劣化した塗装面に使用しないで下さい。
- 4、極低温時は液を温めてください（40～60度程を限度に）。

塗りっばなし施工時の透明被膜を考慮しエクスシールドやReシールドに付加しているアンチリスク簡単除去機能はホイールコートにはありません。硬化すると非常に除去困難なため、拭き取り残しには注意して下さい。

詳しい情報は (<http://cp-materials.com>) のFAQを参考にしてください。

製造元 株式会社スプレモテクニカ CPM事業部

神奈川県横須賀市三春町1-22 TEL046-845-6600 土日祝日を除く10:00～16:00